

AQUALT[®] 70/100

BITUME EMULSIONNABLE



CARACTERISTIQUES		METHODE	AQUALT [®] 70/100
Pénétrabilité à 25 °C	1/10 mm	EN 1426	70 - 100
Point de ramollissement Bille et Anneau	°C	EN 1427	43 - 51
Point d'éclair (Cleveland)	°C	EN ISO 2592	≥ 230
Solubilité	%	EN 12592	≥ 99,0

AQUALT[®] est une marque enregistrée du groupe TOTAL.

Les fiches de données de sécurité sont disponibles sur internet : <http://www.quickfds.com>
Découvrez tous nos bitumes sur notre site internet : <http://www.bitume.total.fr>

Révision : 2014/03

Les informations techniques figurant sur cette fiche sont fournies à titre indicatif et ne sont pas exhaustives. Elles ne sauraient, en aucun cas, engager notre responsabilité en ce qui concerne les procédés d'utilisation du produit ou les résultats obtenus. Le choix et la mise au point de ces procédés incombent aux utilisateurs sous leur entière responsabilité. Pour plus de renseignements, contacter notre service commercial.

TOTAL MARKETING SERVICES
Direction BITUMES, 562 avenue du Parc de l'Île
92029 Nanterre cedex

AQUALT[®] 160/220

BITUME ÉMULSIONNABLE



CARACTERISTIQUES		METHODE	AQUALT [®] 160/220
Pénétrabilité à 25 °C	1/10 mm	EN 1426	160 - 220
Point de ramollissement Bille et Anneau	°C	EN 1427	35 - 43
Point d'éclair (Cleveland)	°C	EN ISO 2592	≥ 220
Solubilité	%	EN 12592	≥ 99,0

AQUALT[®] est une marque enregistrée du groupe TOTAL.

Les fiches de données de sécurité sont disponibles sur Internet : <http://www.quickfds.com>
Découvrez tous nos bitumes sur notre site Internet : <http://www.bitume.total.fr>

Révision : 2014/03

Les informations techniques figurant sur cette fiche sont fournies à titre indicatif et ne sont pas exhaustives. Elles ne sauraient, en aucun cas, engager notre responsabilité en ce qui concerne les procédés d'utilisation du produit ou les résultats obtenus. Le choix et la mise au point de ces procédés incombent aux utilisateurs sous leur entière responsabilité. Pour plus de renseignements, contacter notre service commercial.

TOTAL MARKETING SERVICES
Direction BITUMES, 562 avenue du Parc de l'île
92029 Nanterre cedex